



Samonivelirajuće mineralne
podloge za sanaciju betona i
zaštitu od kiselina

// Tehnički list

Tehnički list	KÖSTER SL Protect
Otporan na hodanje	cca. 3 sata (+20 °C)
Čvrstoća na pritisak (28 dana)	> 45 N / mm ²
Savitljivost (28 dana)	> 10 N / mm ²
Skupljanje	≤ 0.5 mm / m
Mješovita gustoća	cca. 1.9 kg / l
Min./max. debljina sloja	3 do 30 mm
Otvoreno vrijeme	cca. 30 Min. (+20 °C)
Priprema podloge	Prema potrebi. Pjeskarenje brušenje ili četkanje
Primer	KÖSTER SL Primer na difuzijski otvoren beton
Primjena	grablje za mjerenje, valjak sa šiljcima
Priprema za sljedeće premaze smolom	dovoljno brušenje (za KÖSTER prevlake od sintetičke smole)
Brtvilo	nanijeti KÖSTER Polysil TG 500 za zatvaranje pora



KÖSTER

KÖSTER Vama na usluzi – širom svijeta



// Kontakt

BAUCHEMIE d.o.o.
Stupničke šipkovine 3/1
10255 Donji Stupnik
Tel.: +385 (0)1 6414 051
E-Mail: info@koster.hr
www.koster.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:



Stand: 10/2021

KÖSTER

Podni sustavi

Samonivelirajuća podloga
KÖSTER SL PROTECT



Za visoka mehanička opterećenja

Kemijski vrlo otporan

// Primjena



1 Priprema podloge



2 Podloga sa KÖSTER SL Primer



3 Električnom miješalicom s lopaticom intenzivno miješajte tri minute



4 Rasporedite materijal u željenoj debljini sloja neposredno nakon miješanja



5 Dok obrađujete veće površine koristite KÖSTER grablje za mjerenje za raspodjelu materijala



6 Na kraju KÖSTER Šiljasti valjak se koristi za odzračivanje



KÖSTER SL Protect za industrijska i poljoprivredna područja s visokom izloženošću kemikalijama i kiselinama

Karakteristike KÖSTER SL Protect

- Samonivelirajuća podloga visoke gustoće
- Otporan na kemikalije i kiseline
- Univerzalna primjena na beton
- Visoka tlačna čvrstoća 45 N/mm²
- Izvrsna protočnost
- Jednostavno nanošenje
- Visoka otpornost na mraz i sol za odleđivanje
- Jednostavno miješanje bez grudica
- Ekološki prihvatljivo vezivo (niža emisija CO₂)
- Brzo vrijeme stvrdnjavanja – prohodno nakon 2-3 sata
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Nisko skupljanje
- VOC-Slobodni hlapivi organski spojevi
- Bez štetnih tvari

