



KÖSTER Dachelastik

Tehnički list / Artikel broj R 238 015

Izdano: 2018-10-29

Dvokomponentni elastični krovni premaz bez otapala

Opis proizvoda

KÖSTER Dachelastik je elastična hidroizolacija bez otapala, premošćuje pukotine te se može nanositi na suhe i lagano vlažne podloge. Ne sadrži VOC (hlapiva organska otapala), ne sadrži poliuretane i ne sadrži izocijanate. Brzo se suši u oblik visoko fleksibilne folije te je vodonepropustan i paropropustan. Folija je otporna na starenje, hidrolizu, UV-zrake, smrzavanje i soli za otapanje. Bijela boja reflektira toplinu. S obzirom da KÖSTER Dachelastik ima izvrsnu prionjivost može se jednostavno nanositi u više slojeva bešavno.

Tehničke karakteristike

Konzistencija	pastozna
Temperatura primjene	+5 °C - + 35 °C
Temperatura podloge	> + 5 °C
Ugradnja sljedećeg sloja:	3 sata
Bez pješačkog prometa	24 sati
Sa pješačkim prometom	
Boja	bijela
Sila loma (vlak)	>1 N/mm ² (DIN EN 12311/A)
Izduženje pri slomu	>100 % (DIN EN 12311/A)
Gustoća	1.1 g/cm ³
Otvoreno vrijeme (+ 20 °C)	45 min.

Područje primjene

Za hidroizolaciju kosih betonskih krovova.

Podloga

Podloga mora biti suha ili blago vlažna, čvrsta, čista i bez nevezanih čestica, mahovina, algi i dr. Betonske podloge posebno je temeljno premazati s KÖSTER-om Polysil TG 500 (potrošnje oko 130 g / m²). Na vertikalnim promjenama geometrije zidova ili spojevima pod / zid potrebno je prethodno ugraditi holker izveden pomoću KÖSTER Reparativnog morta oko 24 sata prije ugradnje KÖSTER-a Dachelastik. Vanjski kutovi moraju se zaobliti.

Ugradnja

KÖSTER Dachelastik nanosi se u dva sloja četkom, valjkom, gleterom ili uobičajenim zidarskim alatima. Vrijeme čekanja prije nanošenja drugog sloja je minimalno 3 - 24 sata: 3 sata bez pješačkog prometa ili 24 sata prije hodanja po prvom sloju. Ugraditi KÖSTER Flex tkaninu ili Armaturnu mrežicu između dva sloja KÖSTER-a Dachelastik na mjestima gdje postoji mogućnost nastanka pukotina i na spojevima pod / zid. Krovove i balkone potrebno je u potpunosti ojačati. Svjež premaz je topiv u vodi i mora se zaštititi od kiše dok u potpunosti ne veže.

Potrošnja

Ukupna potrošnja 2.5 do 3.0 kg / m²; u dva sloja
Kad se za ugradnju koristi valjak, bit će potrebno više od dva premaza. Ukupna potrošnja oko 2.5 - 3.0 kg / m². Ne premašiti potrošnju po sloju za više od 100%.

Čišćenje

Alate očistiti vodom odmah nakon korištenja.

Pakiranje

R 238 015
15 kg komplet (A-komponenta 10 kg kanta; B-komponenta 5 kg kanta)

Skladištenje

Skladištiti materijal na hladnom mjestu zaštićenom od smrzavanja. u originalno zatvorenom pakiranju materijal se može skladištiti minimalno 12 mjeseci.

Sigurnosne napomene

Prašlasta komponenta sadrži cement. Obavezno nositi zaštitne rukavice i naočale kod rada s materijalom. Poštivati sve državne i lokalne zakone i propise vezane uz zaštitu na radu kod pripreme i ugradnje materijala.

Povezani proizvodi

KÖSTER Polysil TG 500	Artikel broj M 111
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g	Artikel broj W 412
KÖSTER Reparativni mort	Artikel broj W 530 025
KÖSTER Četka za tekućine	Artikel broj W 912 001
KÖSTER Peristaltička Pumpa	Artikel broj W 978 001

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.