



KÖSTER Kontaktno ljeplilo

Tehnički list / Artikl broj RT 102

Izdano: 2023-11-13

Jednokomponentno kontaktno ljeplilo spremno za upotrebu za KÖSTER TPO i ECB krovne i brtvene membrane bez flisa.

Opis proizvoda

KÖSTER Kontaktno ljeplilo je jednokomponentno kontaktno ljeplilo, odmah spremno za upotrebu, za lijepljenje KÖSTER TPO i ECB krovnih i brtvenih membrana bez flisa na spojeve i detalje na različitim površinama. KÖSTER Kontaktno ljeplilo pruža dobra svojstva lijepljenja od -30 °C do +90 °C. Dobra otpornost na vodu je zajamčena.

Tehničke karakteristike

Boja	jantar
Temperatura obrade	+ 5 °C do + 35 °C
Gustoća 20 °C	0,9 g / cm ³
Viskoznost 20 °C	500 mPas (Brookfield)
Plamište (zatvorena posuda)	< 0 °C
Suhu sadržaj	60 %

Podloga

Površina mora biti stabilna i bez labavih dijelova i drugih tvari koje smanjuju prianjanje, kao što su: ulje, mast ili prašina. Ako je potrebno, podlogu treba premazati KÖSTER Bitumenskim temeljnim premazom kao veznim mostom. Prikladne podloge su: metali, plastika, beton, zid, drveni građevinski materijali, bitumenske krovne ploče. U slučaju sumnje potrebno je provesti test ljepljivosti.

Ugradnja

KÖSTER TPO krovne i brtvene membrane obrađuju se u skladu s uputama za ugradnju KÖSTER BAUCHEMIE AG.

KÖSTER Kontaktno ljeplilo potrebitno je dobro promiješati prije upotrebe. Nanosi se kistom, lopaticom ili valjkom na stražnju stranu membrane i na komponentu.

Nakon nanošenja ljeplila ostavite ga otvoreno neko vrijeme kako bi otapala iscurila (cca. 5 - 20 minuta ovisno o površini i vremenskim prilikama).

Pravo vrijeme za lijepljenje može se odrediti testom prstom. KÖSTER Kontaktno ljeplilo mora biti ljepljivo, ali ne smije se lijepiti za prst.

Površine koje se lijepe sada se moraju pažljivo i precizno dovesti u konačnu poziciju izbjegavajući zračne džepove. Naknadna korekcija položaja više nije moguća zbog već vrlo jake adhezivne snage.

Kako biste poboljšali prianjanje, krovnu membranu čvrsto pritisnite valjkom.

Za kontaktno lijepljenje dopušteno je maksimalno otvoreno vrijeme od oko jednog sata.

Potrošnja

175 - 250 g / m² na svakoj strani

Čišćenje

Aplikatori se mogu čistiti čistim benzinom.

Pakiranje

RT 102 004

4.5 kg kanistar

Skladištenje

Skladištit na hladnom i suhom mjestu. U originalnom zatvorenom

pakiraju može se skladištiti minimalno 9 mjeseci.

Sigurnosne napomene

KÖSTER Kontaktno ljeplilo sadrži zapaljiva organska otapala. Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice i sigurnosne naočale. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima. Držati dalje od izvora paljenja i ne pušti tijekom obrade. Informacije o opasnom materijalu: Vidi sigurnosni list.

Povezani proizvodi

KÖSTER ECB 2.0	Artikl broj RE 820
KÖSTER TPO 1.5	Artikl broj RT 815
KÖSTER TPO 1.8	Artikl broj RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Artikl broj RT 820
KÖSTER Bitumenski primer	Artikl broj W 110 010

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standara za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.