



# KÖSTER Primer BL

Tehnički list / Artikl broj W 120 015

Izdano: 2023-10-20

## Primer bez otapala, visoko ljepljiv za KÖSTER KSK brtvene membrane i za KÖSTER Bikuthan 1K na bazi plastično modificiranog bitumena

### Opis proizvoda

Visoko ljepljivi temeljni premaz tanke viskoznosti bez otapala za KÖSTER KSK brtvene membrane i KÖSTER Bikuthan 1K na bazi bitumena s visokim sadržajem plastike. KÖSTER Primer BL ima vrlo dobro prijanjanje na suhe i blago vlažne mineralne podloge.

KÖSTER Traka za fiksiranje 15 SY

Artikl broj W 815

KÖSTER Butyl Traka za fiksiranje

Artikl broj W 815 015 F

KÖSTER KSK ALU 15

Artikl broj W 815 096 AL

KÖSTER KSK SY 15

Artikl broj W 815 105

KÖSTER Univerzalni Čistač

Artikl broj X 910 010

### Tehničke karakteristike

Sadržaj suhe tvari	> 55 %
Minimalna temp. primjene	+5 °C
Vrijeme vezanja (+20 °C)	cca. 24 sata
Ugradnja slijedećeg sloja (+20 °C)	cca. 3 - 4 sata
Ugradnja slijedećeg sloja (+10 °C)	cca. 5 - 7 sati

### Područje primjene

Primer za ljepljenje KÖSTER KSK brtvenih membrana i razrijeden s vodom kao temeljni premaz ispod KÖSTER Bikuthan 1K.

### Podloga

Podloga mora biti suha, mineralna (bez gipsa) bez labavih komponenti i bez ulja i masti. Prašina itd. mora se ukloniti na suho bez ostavljanja ostataka.

### Ugradnja

Kada se koristi kao temeljni premaz ispod KÖSTER KSK brtvenih membrana, nanesite KÖSTER Primer BL u jednom potezu i nerazrijeden četkom, valjkom ili prskalicom. Kada se koristi kao temeljni premaz ispod KÖSTER Bikuthan 1K razrijedenog 1:5 težinskih dijelova s vodom, koristite četku, valjak ili prskalicu.

### Potrošnja

cca 150 - 300 g/m<sup>2</sup> (kao temeljni premaz za KÖSTER KSK brtvene membrane); cca 400 g/m<sup>2</sup> kao razrijenedi temeljni premaz (1:5 s vodom) za KÖSTER Bikuthan 1K

Za porozne ili jako upijajuće površine mogu biti potrebna dva sloja.

### Čišćenje

Odmah nakon upotrebe alate očistiti vodom. U stvrdnutom stanju i nakon prethodnog mehaničkog predčišćenja KÖSTER univerzalnim sredstvom za čišćenje.

### Pakiranje

W 120 015 15 kg kanta

### Skladištenje

Skladištitи materijal na hladnom i suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja. U originalno zatvorenom pakiranju može se skladištitи minimalno 12 mjeseci.

### Povezani proizvodi

KÖSTER Bikuthan 1K	Artikl broj W 251 030
KÖSTER Traka za fiksiranje 10 ALU	Artikl broj W 810 AL

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standara za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.